



## DESCRIPCIÓN

Pintura acrílica satinada a base de agua.  
Interior/exterior.

## ÁREA DE USO

Pintura satinada para todo tipo de superficies de paredes en zonas de estar (sala, comedor) o estancias húmedas (cocina, baño).

\*Gran facilidad de aplicación.

\*Lavable.

\*Alta cobertura.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Aspecto: Satinado.
- Color: Blanco.
- Dilución: hasta 10% dependiendo del medio.
- Rendimiento: 10 a 12 m<sup>2</sup>/L, dependiendo del sustrato, según ISO 23811(2009).
- Densidad: 1,25 +/- 0,05 Kg/L a 25°C, conforme a la norma NM ISO 2811-1 (2008).
- Viscosidad: 100 +/- 5 KU a 25°C, conforme a ASTM D561 (1997).

## PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

El trabajo debe realizarse de acuerdo con la norma NF DTU59.1 y se llevará a cabo con el máximo cuidado.

## CONDICIONES Y MÉTODOS DE APLICACIÓN

Límites de aplicación: No aplicar sobre superficies condensadas o congeladas, a temperaturas inferiores a 5°C y superiores a 35°C, o a humedades relativas superiores al 65%.

## DETALLES DE IMPLEMENTACIÓN

Herramienta de aplicación: rodillo antigoteo, brocha. Condiciones de aplicación según la norma NFP 74-201 (DTU 59.1). La preparación del soporte (nuevo o antiguo, revestido o no) debe realizarse según la norma NF P 74-201 (DTU 59.1).

Es necesario un reconocimiento previo para determinar la naturaleza de los preparativos y la posible impresión.

## PEDIDO MÍNIMO

Color ACRYSAT: Consultar con nuestro departamento comercial.

## DILUCIÓN Y CONSEJOS

Primera capa diluida con 10% de agua si es necesario.

Para evitar desperdiciar pintura, calcule la cantidad de pintura que necesitará.

Cierre todos los botes sin terminar para poder reutilizar la pintura.

Reutilizar la pintura es una buena manera de reducir el impacto ambiental de los productos a lo largo de todo su ciclo de vida.

Calcule la cantidad necesaria antes de comprar para optimizar costes y desperdicios: 10L +/- 60 m<sup>2</sup>

Para obtener información sobre los métodos de eliminación, comuníquese con las autoridades locales.

## EL SECADO

Secado a 20°C y 65% de humedad relativa:

\*Sin polvo: 30 min.

\*Seco: 45 min.

\*Intervalo entre capas: mínimo 4 horas.

## SISTEMA RECOMENDADO

## ■ INTERIOR (contáctanos):

SISTEMA	NÚMERO DE CAPAS
COLOFIX (*)	1
ACRYSAT	2

(\*) Sobre superficies porosas: aplicar previamente una capa de COLOPRIM PLUS.

## ALMACENAMIENTO

El producto puede conservarse hasta 2 años en buenas condiciones, protegido de la luz solar y las heladas, en su envase original sellado. Sin embargo, se recomienda agitarlo antes de usarlo.

## EMBALAJE

3L, 13L.

## SALUD Y SEGURIDAD

La información sobre salud, seguridad y precauciones se detalla en la Ficha de Datos de Seguridad N° 53.

Edición: Agosto 2025 por Colorado 08/25 (DC 28 G).

Nota: Esta ficha técnica tiene como objetivo proporcionar información sobre las propiedades de nuestro producto. La información aquí contenida se basa en nuestro conocimiento actual de pruebas realizadas con constante objetividad en condiciones de uso conforme a las normas o DTU vigentes.

Sin embargo, la información no puede sustituir una descripción y evaluación adecuadas del estado de las superficies a pintar.

Esta ficha técnica sustituye a todas las fichas técnicas anteriores del mismo producto. La información técnica anterior no implica la aceptación de ninguna garantía. Cierre bien el envase después de usarlo. Contribuya a la protección del medio ambiente evitando desechar residuos por el desagüe ni con la basura doméstica. Lleve el envase vacío a un centro de reciclaje. Si el producto no se ha utilizado, póngase en contacto con las autoridades locales para obtener información sobre los procedimientos de eliminación y recogida.

COLORADO cuenta con las certificaciones ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 e ISO 27001