



DESCRIPCIÓN

COLOFLEX es una pintura a base de resinas acrílicas modificadas.

ÁREA DE USO

COLOFLEX es una pintura selladora, elástica e impermeable. COLOFLEX ofrece una excelente flexibilidad y buena resistencia a la intemperie. Destinado a terrazas, azoteas y fachadas laterales.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Aspecto: Satinado.
- Colores: según la tabla de colores.
- Rendimiento: de 1,5 a 2 m<sup>2</sup>/kg, de acuerdo con la norma ISO 23811(2009).
- Densidad: 1,28 ± 0,05 para el blanco y 1,28 ± 0,05 para el rojo ladrillo, conforme a la norma NM ISO 2811-1 (2008).
- Extracto seco (en peso): 58 a 61% ± 2 dependiendo del tono.
- Viscosidad: 550 ± 50 poises a 25 °C.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

El trabajo debe realizarse de acuerdo con la norma NF. DTU59.1 y se llevará a cabo con el máximo cuidado.

CONDICIONES Y MÉTODOS DE SOLICITUD

- \*Equipo de aplicación: Brocha, rodillo o pistola pulverizadora.
- \*Instrucciones de uso: En superficies porosas, diluya la primera capa hasta un 50 % con agua y, a continuación, aplique de 1 a 2 capas sin diluir. En caso contrario, aplique 2 o 3 capas cruzadas directamente sin diluir hasta alcanzar un espesor mínimo de 1 a 1,2 mm para una buena impermeabilización.
- \*Limitación de aplicación: No aplicar sobre superficies condensadas o congeladas a temperaturas inferiores a 5 °C o superiores a 35 °C, ni con una humedad relativa superior al 80 %.

DETALLES DE IMPLEMENTACIÓN

Dilución: Con agua

EL SECADO

- Secado a 20 °C y 60 % de humedad:
- \* Secado: de 6 a 8 horas.
- \* Recuperable: 24 horas.

SISTEMA RECOMENDADO

SISTEMA	NÚMERO DE CAPAS
COLOFLEX	2

\*COLOFLEX puede tener una garantía de hasta 10 años bajo ciertas condiciones: por favor, póngase en contacto con nosotros.

ALMACENAMIENTO

El producto puede conservarse hasta dos años en buenas condiciones, protegido de la luz solar y las heladas, en su envase original sellado. No obstante, se recomienda agitarlo antes de usarlo.

EMBALAJE

1 kg, 5 kg y 20 kg.

SALUD Y SEGURIDAD

La información sobre salud, seguridad y precauciones se detalla en la Ficha de Datos de Seguridad n.º 16.

Edición: Abril de 2026 por Colorado 04/26 (DC28G).

Nota: Esta ficha técnica tiene como objetivo proporcionar información sobre las propiedades de nuestro producto. La información aquí contenida se basa en nuestro conocimiento actual de las pruebas realizadas con una constante preocupación por la objetividad en condiciones de uso que cumplen con las normas o DTU vigentes;

Sin embargo, esta información no puede sustituir una descripción y evaluación adecuadas del estado de las superficies que se van a pintar.

Esta ficha técnica sustituye a todas las fichas técnicas anteriores del mismo producto. Los datos técnicos aquí presentados no implican la aceptación de ninguna garantía. Cierre bien el envase después de usarlo. Ayude a proteger el medio ambiente no desechando los residuos por el desagüe ni con la basura doméstica. Lleve el envase vacío a un centro de reciclaje. Para obtener información sobre los procedimientos de recogida y eliminación del producto sin usar, póngase en contacto con las autoridades locales.

COLORADO cuenta con las certificaciones ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 e ISO 27001.