



## DESCRIPCIÓN

Revestimiento decorativo grueso a base de copolímeros acrílicos de base acuosa.

Clasificación: NF T-36-005: Familia II, clase 1b.

## ÁREA DE USO

Especialmente adecuado para rellenar y la protección de fachadas, pasillos, vestíbulos, salas de espera, escaleras, etc.

Muy alta permeabilidad al vapor de agua, excelente resistencia al agua.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Aspecto: Producto pastoso. Aspecto granulado y mate. natural.
- Colores: Blanco, se puede teñir con nuestros tintes Tints 2000.
- Rendimiento: de 1 a 1,5 m<sup>2</sup>/kg (dependiendo del tipo de soporte y del rodillo utilizado).
- Densidad: 1,50 +/- 0,05 a 25°C para PG.  
1,60 +/- 0,05 a 25°C para el GG.
- Viscosidad: 2000 +/- 200 poises a 25 °C (Brookfield).

## PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

El trabajo deberá realizarse de acuerdo con la norma NF DTU59.1 y con el máximo cuidado.

## CONDICIONES Y MÉTODOS DE SOLICITUD

Los sustratos deberán estar en buen estado, limpios, cohesivos y libres de cualquier residuo u otra sustancia que pueda perjudicar la correcta adhesión de los COLOGRAINS.

Temperatura recomendada entre 5°C y 35°C.

No aplicar sobre superficies congeladas o en proceso de descongelación, superficies calientes o expuestas a la luz solar directa, superficies mojadas o expuestas a la lluvia y a fuertes vientos.

Aplicar (sin diluir) con una espátula de 20 cm y, simultáneamente, realzar el aspecto decorativo deseado utilizando el rodillo adecuado (rodillo acanalado, rodillo alveolar u otros).

## DETALLES DE IMPLEMENTACIÓN

Dilución: Agua corriente.

## EL SECADO

Secado a 20 °C y 65 % de humedad:

- \* Sin polvo: 1 hora y 30 minutos.
- \* Secado: 3 horas.
- \* Recuperación: 12 horas.
- \* Endurecimiento total: 15 días.

## SISTEMA RECOMENDADO

SISTEMA	NÚMERO DE CAPAS
COLOPRIM o COLOFIX	1
COLGRAINS	1 a 2

## ALMACENAMIENTO

El producto puede almacenarse hasta por 2 años en buenas condiciones de almacenamiento, lejos de la luz solar; sin embargo, se recomienda agitarlo antes de usarlo.

## EMBALAJE

20 kg.

## SALUD Y SEGURIDAD

La información sobre salud, seguridad y precauciones se detalla en la Ficha de Datos de Seguridad n.º 37.

Edición: Abril de 2026 por Colorado 04/26 (DC28 G).

Nota: Esta ficha técnica tiene como objetivo proporcionar información sobre las propiedades de nuestro producto. La información aquí contenida se basa en nuestro conocimiento actual de las pruebas realizadas

con una constante preocupación por la objetividad en condiciones de uso que cumplen con las normas o DTU vigentes;

Sin embargo, esta información no puede sustituir una descripción y evaluación adecuadas del estado de las superficies que se van a pintar.

Esta ficha técnica sustituye a todas las fichas técnicas anteriores del mismo producto. Los datos técnicos aquí presentados no implican la aceptación de ninguna garantía. Cierre bien el envase después de usarlo. Ayude a proteger el medio ambiente no desechando los residuos por el desagüe ni con la basura doméstica. Lleve el envase vacío a un centro de reciclaje. Para obtener información sobre los procedimientos de recogida

y eliminación del producto sin usar, póngase en contacto con las autoridades locales.

COLORADO cuenta con las certificaciones ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 e ISO 27001.