



**DESCRIPCIÓN**

Pintura mate a base de dispersión de vinilo. AFNOR Clase T36-005: Familia I-clase 7a2.

**ÁREA DE USO**

COLOMAX se puede aplicar sobre mampostería, carpintería y yeso, tanto en interiores como en exteriores. Es inodoro, tiene una excelente blancura y una buena cobertura.

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

- Aspecto: Mate.
- Colores: Se entrega en color blanco, pero se puede teñir con nuestra gama de 2000 colores.
- Rendimiento: Aproximadamente 5 m<sup>2</sup>/kg, dependiendo de la porosidad del sustrato.
- Densidad: 1,75 ± 0,05 kg/L a 25 °C.
- Viscosidad: 250 ± 50 poises en el viscosímetro Brookfield a 25 °C.

**PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE**

El trabajo debe realizarse de acuerdo con la norma NF. DTU59.1 y se llevará a cabo con el máximo cuidado.

**CONDICIONES Y MÉTODOS DE SOLICITUD**

Se puede aplicar con rodillo o, posiblemente, con brocha.  
Limitación de aplicación: No aplicar sobre superficies condensadas o congeladas a temperaturas inferiores a 5 °C o con una humedad relativa superior al 70 %.

**DETALLES DE IMPLEMENTACIÓN**

Dilución: \*  
1ª capa: 10 a 15% de agua.  
\* 2ª capa: 5 a 10% de agua.

**EL SECADO**

A 20 °C y 60 % de humedad:  
\* Secado: 30 min.  
\* Recuperación: 4 horas.

**SISTEMA RECOMENDADO**

■ EXTERIOR

SISTEMA	NÚMERO DE CAPAS
ENDUIT P20 o P10	1 o 2
COLOPRIM o COLOFIX	1
COLOMAX	2

■ INTERIOR

SISTEMA	NÚMERO DE CAPAS
COLOPRIM o COLOFIX	1
COLENDUIT Extra B505 o SP88	2
COLOMAX	2

**ALMACENAMIENTO**

El producto puede almacenarse hasta por 2 años en buenas condiciones de almacenamiento, lejos de la luz solar; sin embargo, se recomienda agitarlo antes de usarlo.

**EMBALAJE**

1 kg, 5 kg, 10 kg, 30 kg, 45 kg.

**SALUD Y SEGURIDAD**

La información sobre salud, seguridad y precauciones de uso se detallan en la Hoja de Datos de Seguridad n.º 124.

Edición: Abril de 2026 por Colorado 04/26 (DC28G).

Nota: Esta ficha técnica tiene como objetivo proporcionar información sobre las propiedades de nuestro producto. La información aquí contenida se basa en nuestro conocimiento actual de las pruebas realizadas con una constante preocupación por la objetividad en condiciones de uso que cumplen con las normas o DTU vigentes; Sin embargo, esta información no puede sustituir una descripción y evaluación adecuadas del estado de las superficies que se van a pintar. Esta ficha técnica sustituye a todas las fichas técnicas anteriores del mismo producto. Los datos técnicos aquí presentados no implican la aceptación de ninguna garantía. Cierre bien el envase después de usarlo. Ayude a proteger el medio ambiente no desechando los residuos por el desagüe ni con la basura doméstica. Lleve el envase vacío a un centro de reciclaje. Para obtener información sobre los procedimientos de recogida y eliminación del producto sin usar, póngase en contacto con las autoridades locales.

COLORADO cuenta con las certificaciones ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 e ISO 27001.