



DESCRIPCIÓN

Colosatin es una pintura gliceroftálica satinada destinada a trabajos de acabado interior precisos. La colostina se caracteriza por su poder cubriente y su buena facilidad de lavado.

ÁREA DE USO

Habitaciones interiores.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Aspecto: Satinado.
- Colores: Se entrega en blanco, pero se puede teñir con Colopâte.
- Rendimiento: de 12 a 14 m<sup>2</sup>/kg, dependiendo de la porosidad del sustrato.
- Densidad: 1,35 ± 0,05 a 25 °C.
- Extracto seco: 75% ± 2%.
- Viscosidad: 100KU ± 5 a 25 °C en el viscosímetro de Krebs.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

El trabajo debe realizarse de acuerdo con la norma NF DTU59.1 y se llevará a cabo con el máximo cuidado.

CONDICIONES Y MÉTODOS DE APLICACIÓN

COLOSATIN se puede aplicar con rodillo, brocha o pistola pulverizadora. Para una aplicación sencilla y resultados óptimos, la superficie a pintar debe estar limpia, en buen estado y seca.

Limitaciones de aplicación: No aplicar sobre superficies condensadas o congeladas, ni a temperaturas inferiores a 5 °C, ni por una humedad relativa superior al 65%.

DETALLES DE IMPLEMENTACIÓN

Dilución: D 66 (Aguacate blanco).

EL SECADO

- Secado a 20 °C y 60 % de humedad:
- \* Libre de polvo: 3 horas.
- \* Secado: 8 horas.
- \* Intervalo entre capas: Mínimo 24 horas.

SISTEMA RECOMENDADO

- INTERIOR (Soportes hidráulicos: por favor, póngase en contacto con nosotros)

SISTEMA	NÚMERO DE CAPAS
FORMORAL o COLOFIX	1
COLENDUIT EXTRA B505 o SP88	2
COLOSTOP	1
COLOSTAIN	2

ALMACENAMIENTO

El producto puede conservarse hasta dos años en buenas condiciones, protegido de la luz solar y las heladas, en su envase original sellado. No obstante, se recomienda agitarlo antes de usarlo.

EMBALAJE

5 kg y 15 kg.

SALUD Y SEGURIDAD

La información sobre salud, seguridad y precauciones se detalla en la Ficha de Datos de Seguridad n.º 89.

Edición: Marzo de 2026 por Colorado 03/26 (DC28G).

Nota: Esta ficha técnica tiene como objetivo proporcionar información sobre las propiedades de nuestro producto. La información aquí contenida se basa en nuestro conocimiento actual de las pruebas realizadas con una constante preocupación por la objetividad en condiciones de uso que cumplen con las normas o DTU vigentes; Sin embargo, esta información no puede sustituir una descripción y evaluación adecuadas del estado de las superficies que se van a pintar. Esta ficha técnica sustituye a todas las fichas técnicas anteriores del mismo producto. Los datos técnicos aquí presentados no implican la aceptación de ninguna garantía. Cierre bien el envase después de usarlo. Ayude a proteger el medio ambiente no desechando los residuos por el desagüe ni con la basura doméstica. Lleve el envase vacío a un centro de reciclaje. Para obtener información sobre los procedimientos de recogida y eliminación del producto sin usar, póngase en contacto con las autoridades locales.

COLORADO cuenta con las certificaciones ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 e ISO 27001.