



**DESCRIPCIÓN**

Pintura brillante a base de resinas gliceroftálicas modificadas, que proporciona un acabado de alta calidad y con gran poder de relleno. Presenta buena resistencia a la intemperie, la abrasión y la condensación.

**ÁREA DE USO**

Recomendado para paredes con revoque metálico y apoyo carpintería de madera.

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

- Aspecto: Brillante.
- Colores: Se suministra en blanco y se puede teñir con Colopâte.
- Rendimiento: de 12 a 14 m<sup>2</sup>/kg, dependiendo del color y la porosidad del sustrato.
- Densidad: 1,18 ± 0,05 a 25 °C;
- Extracto seco: 70 ± 2%.
- Viscosidad: 100 ± 5 KU en el viscosímetro KREBS a 25 °C.

**PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE**

El trabajo debe realizarse de acuerdo con la norma. NF DTU59.1 y se llevará a cabo con el máximo cuidado.

**CONDICIONES Y MÉTODOS DE APLICACIÓN**

Una superficie bien preparada permitirá que la laca ofrezca su máximo rendimiento.

Equipo recomendado: COLOSTAR se aplica con rodillo, brocha o pistola pulverizadora convencional en capas finas, dispuestas en forma de cuadrícula.

Limitación de aplicación: No aplicar sobre superficies condensadas o congeladas a temperaturas inferiores a 5 °C, ni con una humedad relativa superior al 70 %.

**DETALLES DE IMPLEMENTACIÓN**

Dilución: D 66 (Aguacate blanco).

**EL SECADO**

- Secado a 20 °C y 60 % de humedad:
- \* Libre de polvo: 4 horas
- \* Secado: 8 horas.
- \* Intervalo entre cambios de pañal: mínimo 24 horas

**SISTEMA RECOMENDADO**

- INTERIOR (Soportes metálicos o hidráulicos: por favor, póngase en contacto con nosotros)

SISTEMA	NÚMERO DE CAPAS
FORMORAL o COLOFIX	1
COLENDUIT EXTRA B505 o SP88	2
COLOSTOP	1
FORMORAL	1
COLOSTAR	2

**ALMACENAMIENTO**

El producto puede conservarse hasta dos años en buenas condiciones, protegido de la luz solar y las heladas, en su envase original sellado. No obstante, se recomienda agitarlo antes de usarlo.

**EMBALAJE**

1 kg, 5 kg, 15 kg, 20 kg y 25 kg.

**SALUD Y SEGURIDAD**

La información sobre salud, seguridad y precauciones se detalla en la Ficha de Datos de Seguridad n.º 14.

Edición: Marzo de 2026 por Colorado 03/26 (DC28G).

Nota: Esta ficha técnica tiene como objetivo proporcionar información sobre las propiedades de nuestro producto. La información aquí contenida se basa en nuestro conocimiento actual de las pruebas realizadas con una constante preocupación por la objetividad en condiciones de uso que cumplen con las normas o DTU vigentes; Sin embargo, esta información no puede sustituir una descripción y evaluación adecuadas del estado de las superficies que se van a pintar. Esta ficha técnica sustituye a todas las fichas técnicas anteriores del mismo producto. Los datos técnicos aquí presentados no implican la aceptación de ninguna garantía. Cierre bien el envase después de usarlo. Ayude a proteger el medio ambiente no desechando los residuos por el desagüe ni con la basura doméstica. Lleve el envase vacío a un centro de reciclaje. Para obtener información sobre los procedimientos de recogida y eliminación del producto sin usar, póngase en contacto con las autoridades locales.

COLORADO cuenta con las certificaciones ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 e ISO 27001.