



DESCRIPCIÓN

Pintura mate a base de copolímeros acrílicos para trabajos de alta calidad. Familia I, clase 7b según la norma NFT 36-005.

ÁREA DE USO

COLOVINYL 600 Extra se puede aplicar sobre mampostería, carpintería y revestimientos de yeso. Colovynl 600 Extra tiene buena opacidad, buena blancura, además de ser muy fácil de aplicar y resistente a la abrasión.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Aspecto: Mate y liso.
- Color: Se entrega en blanco, pero se puede teñir con nuestra gama de 2000 colores. Para pedidos superiores a 100 kg, se ofrecen colores especiales.
- Rendimiento: de 7 a 9 m²/kg por capa, dependiendo de la porosidad del sustrato, de acuerdo con la norma ISO 23811(2009).
- Densidad: 1,69 ± 0,05 a 25 °C, conforme a la norma NM ISO 2811-1 (2008).
- Extracto seco (en peso): 73 ± 2%.
- Viscosidad: 460 ± 50 poises a 25 °C en el Brookfield.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Las superficies deben estar en buen estado, limpias y secas, debidamente preparadas y ajustarse a la norma DTU 59.1.

CONDICIONES Y MÉTODOS DE SOLICITUD

COLOVINYL 600 EXTRA se puede aplicar con rodillo o brocha sin riesgo de superposiciones ni juntas.
Límite de aplicación: No aplicar sobre superficies condensadas o congeladas a temperaturas inferiores a 5 °C y superiores a 35 °C, ni con una humedad relativa superior al 80 %.

DETALLES DE IMPLEMENTACIÓN

- Dilución: *
- 1ª capa 15 a 20% de agua.
 - * 2ª capa +/- 10% de agua.

EL SECADO

A 20 °C y 60 % de humedad: * Libre de polvo: 15 min.
* Secado: 30 min.
Se puede volver a pintar después de 4 horas.

SISTEMA RECOMENDADO (contáctenos)

EXTERIOR

SISTEMA	NÚMERO DE CAPAS
ENDUIT P20 o P10	1
COLOPRIM o COLOFIX	1
COLOVINYL 600 EXTRA	2

INTERIOR

SISTEMA	NÚMERO DE CAPAS
COLOPRIM o COLOFIX o FORMORAL (*)	1
COLENDUIT Extra B505 o SP88	2
COLOSTOP (Opcional)	1
COLOVINYL 600 EXTRA	2

(*) Dependiendo del medio.

ALMACENAMIENTO

El producto puede almacenarse hasta por 2 años en buenas condiciones de almacenamiento, lejos de la luz solar; sin embargo, se recomienda agitarlo antes de usarlo.

EMBALAJE

1 kg, 5 kg, 10 kg, 30 kg, 45 kg.

SALUD Y SEGURIDAD

La información sobre salud, seguridad y precauciones se detalla en la Ficha de Datos de Seguridad n.º 248.

Edición: Abril de 2026 por Colorado 04/26 (DC28G).

Nota: Esta ficha técnica tiene como objetivo proporcionar información sobre las propiedades de nuestro producto. La información aquí contenida se basa en nuestro conocimiento actual de las pruebas realizadas con una constante preocupación por la objetividad en condiciones de uso que cumplen con las normas o DTU vigentes; Sin embargo, esta información no puede sustituir una descripción y evaluación adecuadas del estado de las superficies que se van a pintar. Esta ficha técnica sustituye a todas las fichas técnicas anteriores del mismo producto. Los datos técnicos aquí presentados no implican la aceptación de ninguna garantía. Cierre bien el envase después de usarlo. Ayude a proteger el medio ambiente no desechando los residuos por el desagüe ni con la basura doméstica. Lleve el envase vacío a un centro de reciclaje. Para obtener información sobre los procedimientos de recogida y eliminación del producto sin usar, póngase en contacto con las autoridades locales.

COLORADO cuenta con las certificaciones ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 e ISO 27001.