



DESCRIPCIÓN

Una pintura de emulsión mate a base de resinas acrílicas puras y de polisiloxano.
 La película de Coloxane es alguicida y fungicida.
 La película Coloxane es permeable y microporosa; permite que la fachada respire a la vez que la protege de los elementos.

ÁREA DE USO

Para uso exterior: Pintura para fachadas altamente resistente a la intemperie y al moho.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Aspecto: Mate y liso
- Colores: Se entrega en color blanco.
- Rendimiento: - 6 a 8 m²/kg dependiendo de la porosidad del sustrato o - 8 a 9 m² en COLOPRIM PLUS, Conforme a la norma ISO 23811(2009).
- Densidad: 1,57 +/- 0,05 a 25 °C. Cumple con la norma NM ISO 2811-1 (2008).
- Viscosidad: 115+/- 5 KU a 25°C. Cumple con la norma ASTM D561 (1997).

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

El trabajo debe realizarse de acuerdo con la norma NF. DTU59.1, y se llevará a cabo con el máximo cuidado.

CONDICIONES Y MÉTODOS DE SOLICITUD

Se aplica con rodillo o, en su caso, con brocha sobre superficies limpias, secas y libres de polvo.
 Mezclar bien antes de usar.
 Generalmente, se aplican dos capas diluidas dependiendo de la porosidad de la superficie.
 Límites de aplicación:
 Trabajo en interiores: Temperatura mínima de 8 °C y máxima de 35 °C, humedad relativa inferior al 70 %.
 Trabajo al aire libre: Temperatura mínima de 5 °C y máxima de 35 °C, humedad relativa inferior al 80 %.

PEDIDO MÍNIMO

Color COLOXANE: Consulte con nuestro departamento de ventas.

DILUCIÓN Y CONSEJOS

Primera capa diluida con un 10% de agua si es necesario.
 Para evitar desperdiciar pintura, calcule la cantidad que necesita.

Vuelva a sellar los botes que no se hayan terminado para poder reutilizar la pintura. Reutilizar la pintura es una buena manera de reducir el impacto ambiental de los productos a lo largo de todo su ciclo de vida.

Calcula la cantidad necesaria antes de comprar para optimizar costes y minimizar el desperdicio: 20 kg +/- 60 m².
 Para obtener información sobre los métodos de eliminación, póngase en contacto con las autoridades locales.

EL SECADO

- Secado a 20 °C y 60 % de humedad:
- * Libre de polvo: 30 min
- * Secado: 3 horas
- * Intervalo entre capas: mínimo 12 horas.

SISTEMA RECOMENDADO

■ **EXTERIOR (*):**

SISTEMA	NÚMERO DE CAPAS
COLOPRIM PLUS	1
Enduit P20 o P10	2
COLOFIX	1
COLOXANE	2

(*Sistema recomendado para proteger el soporte de la carbonatación gracias a su resistencia a la difusión de CO₂.

ALMACENAMIENTO

El producto puede conservarse hasta dos años en buenas condiciones, protegido de la luz solar y las heladas, en su envase original sellado. No obstante, se recomienda agitarlo antes de usarlo.

EMBALAJE

20 kg, 45 kg.

SALUD Y SEGURIDAD

La información sobre salud, seguridad y precauciones de uso se detallan en la ficha de datos de seguridad.
 N.º 188

Edición: abril de 2026 por Colorado 04/26 (DC 28 G).

Nota: Esta ficha técnica tiene como objetivo proporcionar información sobre las propiedades de nuestro producto. La información aquí contenida se basa en nuestro conocimiento actual de las pruebas realizadas con una constante preocupación por la objetividad en condiciones de uso que cumplen con las normas o DTU vigentes;

Sin embargo, esta información no puede sustituir una descripción y evaluación adecuadas del estado de las superficies que se van a pintar.

Esta ficha técnica sustituye a todas las fichas técnicas anteriores del mismo producto. Los datos técnicos aquí presentados no implican la aceptación de ninguna garantía. Cierre bien el envase después de usarlo. Ayude a proteger el medio ambiente no desechando los residuos por el desagüe ni con la basura doméstica. Lleve el envase vacío a un centro de reciclaje. Para obtener información sobre los procedimientos de recogida y eliminación del producto sin usar, póngase en contacto con las autoridades locales.