



DESCRIPCIÓN

Pintura mate a base de emulsiones acrílicas
Copolímeros para aplicaciones estándar.

ÁREA DE USO

COLO 7000 se aplica a revestimientos de mampostería interiores y exteriores, carpintería y yeso; tiene una blancura excelente, un alto poder cubriente y una buena adherencia.

Se seca rápidamente, es inodoro y no se desmorona.
Es lavable y muy fácil de aplicar.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Aspecto: Mate.
- Colores: Se entrega en blanco, pero se puede teñir con nuestra gama de tintes Tints 2000. Hay colores especiales disponibles para pedidos superiores a 100 kg.
- Cobertura: de 5 a 6 m²/kg, dependiendo de la porosidad del sustrato. Cumple con la norma ISO 23811(2009).
- Densidad: 1,68 ± 0,05 a 25 °C, conforme a la norma NM ISO 2811-1 (2008).
- Extracto seco (en peso): 74% ± 2%.
- Viscosidad: 460 ± 50 poises en el viscosímetro Brookfield a 25 °C.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

El trabajo debe realizarse de acuerdo con la norma.
NF DTU59.1 y se llevará a cabo con el máximo cuidado.

CONDICIONES Y MÉTODOS DE SOLICITUD

COLO 7000 se puede aplicar con rodillo o brocha sin riesgo de superposiciones ni juntas.
Límite de aplicación: No aplicar sobre superficies condensadas o congeladas a temperaturas inferiores a 5 °C y superiores a 35 °C, ni con una humedad relativa superior al 80 %.

DETALLES DE IMPLEMENTACIÓN

- Dilución:
- * 1ª capa 15 a 20% de agua.
 - * Segunda capa: 10 a 15% de agua.

EL SECADO

A 20 °C y 60 % de humedad:
* Libre de polvo: 15 min
* Secado: 30 min
Se puede volver a pintar después de 3 horas.

SISTEMA RECOMENDADO

■ EXTERIOR

| SISTEMA | NÚMERO DE CAPAS |
|--------------------|-----------------|
| ENDUIT P20 o P10 | 1 |
| COLOPRIM o Colofix | 1 |
| COLO 7000 | 2 |

■ INTERIOR

| SISTEMA | NÚMERO DE CAPAS |
|-----------------------------|-----------------|
| COLOPRIM o Colofix | 1 |
| COLENDUIT Extra B505 o SP88 | 2 |
| COLOFIX | 1 |
| COLO 7000 | 2 |

(*)Sistema recomendado para proteger el soporte de la carbonatación gracias a su resistencia a la difusión de CO₂.

ALMACENAMIENTO

El producto puede almacenarse hasta por 2 años en buenas condiciones de almacenamiento, lejos de la luz solar; sin embargo, se recomienda agitarlo antes de usarlo.

EMBALAJE

5 kg, 30 kg y 45 kg.

SALUD Y SEGURIDAD

La información sobre salud, seguridad y precauciones se detalla en la Hoja de Datos de Seguridad n.º 172-1.

Edición: Abril de 2026 por Colorado 04/26 (DC28G).

Nota: Esta ficha técnica tiene como objetivo proporcionar información sobre las propiedades de nuestro producto. La información aquí contenida se basa en nuestro conocimiento actual de las pruebas realizadas con una constante preocupación por la objetividad en condiciones de uso que cumplen con las normas o DTU vigentes; Sin embargo, esta información no puede sustituir una descripción y evaluación adecuadas del estado de las superficies que se van a pintar. Esta ficha técnica sustituye a todas las fichas técnicas anteriores del mismo producto. Los datos técnicos aquí presentados no implican la aceptación de ninguna garantía. Cierre bien el envase después de usarlo. Ayude a proteger el medio ambiente no desechando los residuos por el desagüe ni con la basura doméstica. Lleve el envase vacío a un centro de reciclaje. Para obtener información sobre los procedimientos de recogida y eliminación del producto sin usar, póngase en contacto con las autoridades locales.