



## DESCRIPCIÓN

Revestimiento decorativo de paredes a base de emulsiones acrílicas.  
INTERIOR / EXTERIOR.

## ÁREA DE USO

Especialmente indicado para rellenar y proteger fachadas, pasillos, vestíbulos, salas de espera, escaleras, etc.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Aspecto: Mate, granulado y pastoso.
- Color: Blanco.
- Rendimiento: de 1 a 2 kg/m<sup>2</sup> (en dos capas) dependiendo de la porosidad del sustrato, de acuerdo con la norma ISO 23811(2009).
- Densidad: 1,75 ± 0,05 a 25 °C, conforme a la norma NM ISO 2811-1 (2008).
- Viscosidad: 650 +/- 50 poises a 25 °C en el Brookfield.

## PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

El trabajo deberá realizarse de acuerdo con la norma NF DTU59.1 y con el máximo cuidado.

## CONDICIONES Y MÉTODOS DE SOLICITUD

Limitaciones de aplicación: No aplicar sobre superficies condensadas o congeladas, a temperaturas inferiores a 5 °C o superiores a 35 °C, ni con una humedad relativa superior al 65 %.

## DETALLES DE IMPLEMENTACIÓN

Herramienta de aplicación: Aplicar (sin diluir) con una espátula de 20 cm y, simultáneamente, resaltar el aspecto decorativo deseado con una llana adecuada.

Condiciones de aplicación de acuerdo con la norma NFP 74-201 (DTU 59.1).

La preparación de la base (nueva o vieja, cubierta o no) debe realizarse de acuerdo con la norma NF P 74-201 (DTU 59.1).

Es necesario realizar un reconocimiento previo para determinar la naturaleza de los preparativos y la posible impresión.

## DILUCIÓN Y CONSEJOS

Producto listo para usar.

Para evitar desperdiciar pintura, calcule la cantidad que necesita.

Cierra los botes de pintura que no estén terminados para que la pintura pueda reutilizarse.

## EL SECADO

Secado a 20 °C y 60 % de humedad:

- \* Sin polvo: 1 hora y 30 minutos.
- \* Secado: 4 horas.
- \* Recuperación: 12 horas.

## SISTEMA RECOMENDADO

## ■ INTERIOR (por favor, contáctenos):

SISTEMA	NÚMERO DE CAPAS
SP88	1 a 2
COLOFIX	1
DECOJET	1
ACRYSAT	1 a 2

## ■ EXTERIOR (contáctenos):

SISTEMA	NÚMERO DE CAPAS
ENDUIT P20 o P10	1 a 2
COLOFIX	1
DECOJET	1
COLOVINILO600	1 a 2

## ALMACENAMIENTO

El producto puede conservarse hasta dos años en buenas condiciones, protegido de la luz solar y las heladas, en su envase original sellado. No obstante, se recomienda agitarlo antes de usarlo.

## EMBALAJE

25 kg.

## SALUD Y SEGURIDAD

La información sobre salud, seguridad y precauciones se detalla en la Ficha de Datos de Seguridad n.º 257.

## PEDIDO MÍNIMO

600 kg.

Edición: Marzo de 2026 por Colorado 03/26 (DC28G).

Nota: Esta ficha técnica tiene como objetivo proporcionar información sobre las propiedades de nuestro producto. La información aquí contenida se basa en nuestro conocimiento actual de las pruebas realizadas con una constante preocupación por la objetividad en condiciones de uso que cumplen con las normas o DTU vigentes;

Sin embargo, esta información no puede sustituir una descripción y evaluación adecuadas del estado de las superficies que se van a pintar.

Esta ficha técnica sustituye a todas las fichas técnicas anteriores del mismo producto. Los datos técnicos aquí presentados no implican la aceptación de ninguna garantía. Cierre bien el envase después de usarlo. Ayude a proteger el medio ambiente no desechando los residuos por el desagüe ni con la basura doméstica. Lleve el envase vacío a un centro de reciclaje. Para obtener información sobre los procedimientos de recogida y eliminación del producto sin usar, póngase en contacto con las autoridades locales.

COLORADO cuenta con las certificaciones ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 e ISO 27001.