



## DESCRIPCIÓN

Revestimiento decorativo grueso y texturizado a base de copolímeros acrílicos acuosos que contienen granos de cuarzo.

## ÁREA DE USO

Especialmente indicado para embellecer y proteger fachadas.

Alta permeabilidad al vapor de agua, excelente resistencia al agua.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Aspecto: Producto pastoso, de aspecto granítico y de Acabado mate natural.
- Colores: Por definir.
- Rendimiento: de 1 a 1,5 m<sup>2</sup>/kg, de acuerdo con la norma ISO 23811(2009).
- Densidad: 1,68 +/- 0,05 a 25 °C, conforme a la norma. NM ISO 2811-1 (2008).
- Viscosidad: 1600 +/- 400 poises a 25 °C (Brookfield).
- Extracto seco (en peso): 78% ± 2%.
- Espesor de la película seca: de 2 a 3 mm.

## PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

El trabajo debe realizarse de acuerdo con la norma. NF DTU59.1 y se llevará a cabo con el máximo cuidado.

## CONDICIONES Y MÉTODOS DE SOLICITUD

Aplicar (sin diluir) con una llana de acero inoxidable o espátulas para extender el producto y, al mismo tiempo, lograr el aspecto decorativo deseado con una llana especial.

Limitación de aplicación: No aplicar sobre superficies. Condensación o congelación a temperaturas inferiores a 5 °C, y por encima de 35°C, ni con una humedad relativa superior al 80%.

## DETALLES DE IMPLEMENTACIÓN

Dilución: Agua corriente.

## EL SECADO

Secado a 20 °C y 60 % de humedad:

- \* Libre de polvo: 1 hora
- \* Secado: 4 horas.

## SISTEMA RECOMENDADO

| SISTEMA                               | NÚMERO DE CAPAS |
|---------------------------------------|-----------------|
| COLOSHIELD PRIMER o COLOFIX con color | 1               |
| DOREX                                 | 1               |

## ALMACENAMIENTO

El producto puede conservarse hasta dos años en buenas condiciones, protegido de la luz solar y las heladas, en su envase original sellado. No obstante, se recomienda agitarlo antes de usarlo.

## EMBALAJE

30 kg.

## SALUD Y SEGURIDAD

La información sobre salud, seguridad y precauciones se detalla en la Ficha de Datos de Seguridad n.º 66.

## PEDIDO MÍNIMO

600 kg.

Edición: Marzo de 2026 por Colorado 03/26 (DC28G).

Nota: Esta ficha técnica tiene como objetivo proporcionar información sobre las propiedades de nuestro producto. La información aquí contenida se basa en nuestro conocimiento actual de las pruebas realizadas con una constante preocupación por la objetividad en condiciones de uso que cumplen con las normas o DTU vigentes;

Sin embargo, esta información no puede sustituir una descripción y evaluación adecuadas del estado de las superficies que se van a pintar.

Esta ficha técnica sustituye a todas las fichas técnicas anteriores del mismo producto. Los datos técnicos aquí presentados no implican la aceptación de ninguna garantía. Cierre bien el envase después de usarlo. Ayude a proteger el medio ambiente no desechando los residuos por el desagüe ni con la basura doméstica. Lleve el envase vacío a un centro de reciclaje. Para obtener información sobre los procedimientos de recogida y eliminación del producto sin usar, póngase en contacto con las autoridades locales.