



DESCRIPCIÓN

Revestimiento de suelos a base de resina epoxi de 2 componentes. Tiene alta resistencia mecánica y química.

ÁREA DE USO

Destinado a la protección de soportes de hormigón o cemento en uso industrial, incluidos aparcamientos, comercios, talleres, etc.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Aspecto: Brillante y suave.
- Colores: 16 colores disponibles además de los colores RAL.
- Rendimiento: 3 a 5 m²/Kg.
- Densidad: 1,45 +/- 0,05 a 25°C.
- Viscosidad: 100 +/- 10KU a 25°C.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Los trabajos deberán realizarse de acuerdo con la norma NF DTU59.1 y se realizarán con el máximo cuidado.

CONDICIONES Y MÉTODOS DE APLICACIÓN

Los dos componentes se mezclan en las siguientes proporciones: 80% base y 20% endurecedor.

* Tiempo de maduración: 15 a 30 minutos

Vida útil de la mezcla: 4 horas

Después de este período, el producto se apelmaza y se vuelve inutilizable.

El producto se aplica con rodillo sobre una superficie seca y libre de polvo.

Límites de aplicación: No aplicar sobre superficies condensadas o congeladas, a temperaturas inferiores a 5°C, o a humedades relativas superiores al 70%.

DETALLES DE IMPLEMENTACIÓN

Dilución: Diluyente epoxi H 303

EL SECADO

Secado a 20°C y 60% de humedad:

* Secado: 12 horas

* Duración: 24 Horas

Para una buena resistencia a los productos químicos y al tráfico de vehículos, el tiempo de secado recomendado es de 7 días.

SISTEMA RECOMENDADO

■ INTERIOR

SISTEMA	NÚMERO DE CAPAS
BARNIZ EPOXY MS (opcional)	1
EPOXIDUR +	2

ALMACENAMIENTO

El producto puede conservarse hasta un año en buenas condiciones, protegido de la luz solar y las heladas, en su envase original sellado. Sin embargo, se recomienda agitarlo antes de usarlo.

EMBALAJE

Base: 4 kg, 16 kg

Endurecedor: 1 kg, 4 kg

SALUD Y SEGURIDAD

La información de salud, seguridad y precauciones de uso se detallan en la Ficha de Datos de Seguridad N.º 33

PEDIDO MÍNIMO

600 kilos.

Edición: Agosto 2025 por Colorado 08/25 (DC 28 G).

Nota: Esta ficha técnica tiene como objetivo proporcionar información sobre las propiedades de nuestro producto. La información aquí contenida se basa en nuestro conocimiento actual de pruebas realizadas con constante objetividad en condiciones de uso conforme a las normas o DTU vigentes.

Sin embargo, la información no puede sustituir una descripción y evaluación adecuadas del estado de las superficies a pintar.

Esta ficha técnica sustituye a todas las fichas técnicas anteriores del mismo producto. La información técnica anterior no implica la aceptación de ninguna garantía. Cierre bien el envase después de usarlo. Contribuya a la protección del medio ambiente evitando desechar residuos por el desagüe ni con la basura doméstica. Lleve el envase vacío a un centro de reciclaje. Si el producto no se ha utilizado, póngase en contacto con las autoridades locales para obtener información sobre los procedimientos de eliminación y recogida.

COLORADO cuenta con las certificaciones ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 e ISO 27001

www.colorado.ma