



**DESCRIPCIÓN**

Pintura mate a base de resinas gliceroftálicas modificadas.

**ÁREA DE USO**

Recomendado para paredes de cemento, techos de yeso y carpintería.

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

- Aspecto: Mate.
  - Colores: Se suministra en blanco, pero se puede teñir con Colopâte.
  - Rendimiento: de 8 a 10 m<sup>2</sup>/kg dependiendo del color y la porosidad del sustrato, de acuerdo con la norma ISO 23811(2009).
  - Densidad: 1,75 ± 0,05 a 25 °C (Blanco). Cumple con la norma NM ISO 2811-1 (2008).
  - Extracto seco (% en peso): 84 ± 2%.
  - Viscosidad: 100 KU ± 5 a 25 °C en el viscosímetro de Krebs.
- Incompatibilidad: Sustratos alcalinos y sustratos húmedos.

**PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE**

El trabajo debe realizarse de acuerdo con la norma NF DTU59.1, y se llevará a cabo con el mayor cuidado.

**CONDICIONES Y MÉTODOS DE SOLICITUD**

ITOMAT se puede aplicar con rodillo, brocha o pistola pulverizadora.

Limitaciones de aplicación: No aplicar sobre superficies condensadas o congeladas, a temperaturas inferiores a 5 °C o con una humedad relativa superior al 65 %.

**DETALLES DE IMPLEMENTACIÓN**

- Diluyente: Aguarrás (D 66)
- \* Brocha y rodillo: 2 a 4%
- \* Pistola pulverizadora: 10 a 15%

**EL SECADO**

- A 20 °C y 60 % de humedad: \*
- Libre de polvo: 30 min.
- \* Secado: 1 hora
- \*Intervalo entre cambios de pañal: 12 horas

**SISTEMA RECOMENDADO**

- INTERIOR (Soportes hidráulicos: por favor, póngase en contacto con nosotros)

SISTEMA	NÚMERO DE CAPAS
COLOPRIM o COLOFIX	1
ENDUITPAT P66 o COLENDUIT	2
ITOMAT	2

**ALMACENAMIENTO**

El producto puede conservarse hasta dos años en buenas condiciones, protegido de la luz solar y las heladas, en su envase original sellado. No obstante, se recomienda agitarlo antes de usarlo.

**EMBALAJE**

5 kg y 20 kg.

**SALUD Y SEGURIDAD**

La información sobre salud, seguridad y precauciones se detalla en la Ficha de Datos de Seguridad n.º 84.

Edición: Marzo de 2026 por Colorado 03/26 (DC28G).

Nota: Esta ficha técnica tiene como objetivo proporcionar información sobre las propiedades de nuestro producto. La información aquí contenida se basa en nuestro conocimiento actual de las pruebas realizadas con una constante preocupación por la objetividad en condiciones de uso que cumplen con las normas o DTU vigentes; Sin embargo, esta información no puede sustituir una descripción y evaluación adecuadas del estado de las superficies que se van a pintar. Esta ficha técnica sustituye a todas las fichas técnicas anteriores del mismo producto. Los datos técnicos aquí presentados no implican la aceptación de ninguna garantía. Cierre bien el envase después de usarlo. Ayude a proteger el medio ambiente no desechando los residuos por el desagüe ni con la basura doméstica. Lleve el envase vacío a un centro de reciclaje. Para obtener información sobre los procedimientos de recogida y eliminación del producto sin usar, póngase en contacto con las autoridades locales.

COLORADO cuenta con las certificaciones ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 e ISO 27001.