



**DESCRIPCIÓN**

Pintura mate a base de emulsión vinílica para trabajos económicos.

**ÁREA DE USO**

ITOMAX se aplica a superficies interiores, como revoque de cemento y yeso. Está diseñado para trabajos económicos.

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

- Aspecto: Mate.
- Colores: Se entrega en color blanco, pero se puede teñir con nuestra gama de tintes Tints 2000.
- Rendimiento: Aproximadamente de 4,5 a 5 m<sup>2</sup>/kg, dependiendo de la porosidad del sustrato.
- Densidad: 1,72 +/- 0,05 a 25°C.
- Viscosidad: 650 +/- 50 poises a 25°C.

**PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE**

Las superficies deben estar en buen estado, limpias y secas, debidamente preparadas y ajustarse a la norma DTU 59.1.

**CONDICIONES Y MÉTODOS DE SOLICITUD**

ITOMAX es apto para superficies interiores como revoque de cemento y yeso. Ofrece buena blancura y cobertura, y es ideal para proyectos económicos. Su aplicación es sencilla.

Se aplica con rodillo o, en algunos casos, con brocha. Generalmente, se aplican dos capas diluidas, dependiendo de la porosidad de la superficie.

Limitaciones de aplicación: No aplicar sobre superficies congeladas o con condensación, a temperaturas inferiores a 5 °C y/o con una humedad relativa superior al 70 %.

**DETALLES DE IMPLEMENTACIÓN**

Dilución: 0 a 10% con agua

**EL SECADO**

- \* Libre de polvo: 15 min.
- \* Secado: 1 hora.
- \* Intervalo entre capas: mínimo 3 horas.

**SISTEMA RECOMENDADO**

■ INTERIOR

SISTEMA	NÚMERO DE CAPAS
COLOPRIM o COLOFIX o FORMORAL (*)	1
SILENDUIT V805 o P66 o P77	2
ITOMAX	2

(\*) Dependiendo del medio.

**ALMACENAMIENTO**

El producto puede almacenarse hasta por 2 años en buenas condiciones de almacenamiento, lejos de la luz solar; sin embargo, se recomienda agitarlo antes de usarlo.

**EMBALAJE**

5 kg, 30 kg, 45 kg.

**SALUD Y SEGURIDAD**

La información sobre salud, seguridad y precauciones se detalla en la Ficha de Datos de Seguridad n.º 267.

Edición: Abril de 2026 por Colorado 04/26 (DC28G).

Nota: Esta ficha técnica tiene como objetivo proporcionar información sobre las propiedades de nuestro producto. La información aquí contenida se basa en nuestro conocimiento actual de las pruebas realizadas con una constante preocupación por la objetividad en condiciones de uso que cumplen con las normas o DTU vigentes; Sin embargo, esta información no puede sustituir una descripción y evaluación adecuadas del estado de las superficies que se van a pintar.

Esta ficha técnica sustituye a todas las fichas técnicas anteriores del mismo producto. Los datos técnicos aquí presentados no implican la aceptación de ninguna garantía. Cierre bien el envase después de usarlo. Ayude a proteger el medio ambiente no desechando los residuos por el desagüe ni con la basura doméstica. Lleve el envase vacío a un centro de reciclaje. Para obtener información sobre los procedimientos de recogida y eliminación del producto sin usar, póngase en contacto con las autoridades locales.

COLORADO cuenta con las certificaciones ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 e ISO 27001.