



DESCRIPTION

Peinture vinylique pour travaux standards.

DOMAINE D'UTILISATION

Recommandé pour une application sur murs extérieurs et intérieurs.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Aspect : Mât.
- Couleurs : Blanche, il peut être teinté avec nos Teintes 2000.
- Rendement : 6 à 8 m²/kg selon porosité du support.
- Densité : 1,74 +/- 0,05 à 25°C, conforme à la norme NM ISO 2811-1 (2008).
- Viscosité : 400 +/- 50 Poise à 25°C.

PRÉPARATION DE SURFACE

Les travaux doivent se faire conformément à la norme NF DTU59.1 et seront réalisés avec le plus grand soin. Une reconnaissance préalable est nécessaire pour déterminer la nature des préparations et l'impression éventuelle.

CONDITIONS ET MÉTHODES D'APPLICATION

Limite d'application : Ne pas appliquer sur support condensant ou gelés, par température inférieure à 5°C, et supérieur à 35°C, ni par humidité relative supérieure à 65%. Appliquer la 1ère couche d'ANFA VINYL diluée à 15% avec le rouleau ou le pinceau. Éviter le gaspillage de la peinture, faites une estimation de la quantité de peinture dont vous avez besoin.

Refermer les pots non terminés afin de pouvoir réutiliser la peinture.

Réutiliser la peinture est un bon moyen de réduire l'impact environnemental des produits sur l'ensemble de leur cycle de vie.

Après 4 heures de séchage appliquer la 2ème couche diluée à 5%.

Matériel d'application : Rouleau ou brosse ou pistolet.
Nettoyage du matériel : A l'eau, immédiatement après utilisation.

DÉTAILS DE LA MISE EN OEUVRE

Dilution : 15% d'eau en première couche, de 5 à 10% d'eau en deuxième couche.

SÉCHAGE

*Hors poussière : 30 min.

*Sec : 1 heure.

*Intervalle entre couches : 4 heures.

SYSTÈME RECOMMANDÉ

■ INTERIEUR

SYSTÈME	NOMBRE DE COUCHES
COLOPRIM ou COLOFIX	1
ENDUIT P66 ou P77	2
ANFA VINYL	2

■ EXTERIEUR

SYSTÈME	NOMBRE DE COUCHES
COLOPRIM	1
ENDUIT FACADE P20 ou P10	2
ANFA VINYL	2

STOCKAGE

Le produit peut être stocké jusqu'à 2 ans dans de bonnes conditions de stockage à l'abri du soleil, il est néanmoins recommandé d'agiter le produit avant son utilisation.

EMBALLAGE

1 kg, 5 kg, 10 kg, 30 kg, 45 kg.

SANTE ET SECURITE

Des informations de santé, de sécurité et des précautions d'emploi sont détaillées sur la fiche de données de sécurité N°300.

Edition : Septembre 2021 par Colorado 09/21 (DC 28 D).

N.B : La présente fiche technique a pour but d'informer sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité en fonction des conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ; Toutefois les renseignements ne peuvent suppléer à un descriptif approprié et à l'état des fonds à peindre.

La présente fiche technique descriptive annule et remplace toute fiche relative au même produit. Les données techniques ci-dessus n'entraînent pas l'acceptation des garanties. Bien refermer le pot après usage. Contribuez à préserver l'environnement en ne jetant pas de résidu à l'égout, ni dans les ordures ménagères. Veuillez rapporter votre pot vide dans une déchetterie. Pour votre produit inutilisé, veuillez vous renseigner auprès des autorités locales afin de connaître les modalités d'élimination et de collecte.

COLORADO est certifiée ISO 9001, ISO 14001 et ISO 45001