



## DESCRIPTION

Revêtement de haute qualité conçu pour protéger et décorer les piscines et les bassins d'ornements. Caractérisé par une grande résistance à l'immersion dans l'eau et aux divers produits d'assainissement de l'eau comme le Chlore, et un grand pouvoir imperméabilisant.

## DOMAINE D'UTILISATION

Colopiscine s'applique sur revêtement en béton ou pour rénovation de piscine déjà peinte .

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Couleurs: Bleu azur, les teintes spéciales sont disponibles sur demande pour les commandes de plus de 120 Kg.
- Aspect: Satiné.
- Densité: 1,35 +/- 0,05 à 25°C.
- Rendement: 8.3 m<sup>2</sup>/Kg/50µm.
- Extrait sec en poids: 64 +/- 2%.
- Extrait sec en volume: 41 +/- 2%.
- Epaisseur recommandée: 50 µm.

## PRÉPARATION DE SURFACE

Les travaux doivent se faire conformément à la norme NF DTU59.1 et seront réalisés avec le plus grand soin.

## CONDITIONS ET MÉTHODES D'APPLICATION

- \* Colopiscine s'applique au rouleau ou au pistolet.
- \* Pendant l'application, la température doit être comprise entre 5 à 35 C°.
- \* La première couche diluée permet la pénétration, la fixation et le renforcement du support .
- \* La deuxième couche sert à l'embellissement .
- \* Une reconnaissance du support est indispensable pour garantir la durabilité du système.

## DÉTAILS DE LA MISE EN OEUVRE

- Dilution:
- \*D77 et D33 .
  - \*Brosse/rouleau: jusqu'à 30%.
  - \* Pistolet: adapter la dilution en fonction du pistolet et de la pression .

## SÉCHAGE

- A 20° C et à 65% d'humidité :
- \* Au toucher: 30 min.
  - \* Manipulable: 3 h.
  - \* Recouvrable: 24 h.

Laisser sécher 7 jours avant de remplir la piscine avec de l'eau.

## SYSTÈME RECOMMANDÉ

- Sur ciment, béton et carrelage :

SYSTÈME	NOMBRE DE COUCHES
Primaire Epoxy MS	1
COLOPISCINE	2

- Autres supports : nous consulter.

## STOCKAGE

Le produit peut être stocké jusqu'à 2 ans dans de bonnes conditions de stockage à l'abri du soleil dans son emballage d'origine. Il est néanmoins recommandé d'agiter le produit avant son utilisation.

## EMBALLAGE

5 Kg.

## SANTÉ ET SÉCURITÉ

Des informations de santé, de sécurité et des précautions d'emploi sont détaillés sur la fiche de données de sécurité N°167.

Edition : Avril 2026 par Colorado 04/26 (DC 28 G).

N.B : La présente fiche technique a pour but d'informer sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité en fonction des conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ; Toutefois les renseignements ne peuvent suppléer à un descriptif approprié et à l'état des fonds à peindre.

La présente fiche technique descriptive annule et remplace toute fiche relative au même produit. Les données techniques ci-dessus n'entraînent pas l'acceptation des garanties. Bien refermer le pot après usage. Contribuez à préserver l'environnement en ne jetant pas de résidu à l'égout, ni dans les ordures ménagères. Veuillez rapporter votre pot vide dans une déchetterie. Pour votre produit inutilisé, veuillez vous renseigner auprès des autorités locales afin de connaître les modalités d'élimination et de collecte.

COLORADO est certifiée ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 et ISO 27001