



DESCRIPTION

Peinture brillante à base de résines Glycérophthaliques modifiées de finition garnissante et de bonne qualité. Elle est dotée d'une bonne résistance aux intempéries, abrasions et condensations. Elle possède d'excellentes qualités de stabilité de teinte et de brillance et s'applique sur métal après l'application d'un primaire pour métal..

DOMAINE D'UTILISATION

Recommandé pour les murs en enduit, support métallique et boiserie.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Aspect : Brillante lisse.
- Couleurs : Harmony synthesis. RAL, Tollens, Sikkens, Carte de couleur, Sherwin Williams.
- Rendement : 12 à 14 m²/Kg selon la teinte et la porosité du support et pour une épaisseur humide de 70 microns.
- Densité : Base P : 1,15 ± 0,05 à 25°C.
Base D : 1.12 ± 0,05 à 25°C.
- Base TR : 1.10 ± 0,05 à 25°C.
- Extrait sec : 70 ± 2%.
- Viscosité : 100 ± 5 KU au viscosimètre de KREBS à 25°C.

PRÉPARATION DE SURFACE

Les travaux doivent se faire conformément à la norme NF DTU59.1 et seront réalisés avec le plus grand soin.

CONDITIONS ET MÉTHODES D'APPLICATION

Matériel recommandé : COLOSTAR s'applique au rouleau au pinceau ou au pistolet conventionnel en couches minces et croisées, et donne un film brillant, sans aucun cordage.
Limite d'application : Ne pas appliquer sur supports condensants ou gelés par température inférieure à 5°C, ni par humidité relative supérieure à 70%.

DÉTAILS DE LA MISE EN OEUVRE

Dilution : D 66 (White Spirit).

SÉCHAGE

Séchage à 20°C et à 60% d'humidité :

- * Hors poussière : 4 heures
- * Sec : 8 heures.
- * Intervalle entre couches : minimum 24 heures

Incompatibilité : Fonds alcalins et fonds humides.

SYSTÈME RECOMMANDÉ

■ INTERIEUR

SYSTÈME	NOMBRE DE COUCHES
COLOPRIM ou COLOFIX	1
COLENDUIT EXTRA B505 ou SP88	2
COLOSTOP	1
COLOMAT	1
COLOSTAR M.A.T.	2

STOCKAGE

Le produit peut être stocké jusqu'à 2 ans dans son emballage d'origine fermé et dans de bonnes conditions de stockage à l'abri du soleil. Il est néanmoins recommandé d'agiter le produit avant son utilisation.

EMBALLAGE

1 kg, 4 kg, 13,5 kg.

SANTÉ ET SÉCURITÉ

Des informations de santé, de sécurité et des précautions d'emploi sont détaillées sur la fiche de données de sécurité N°14.

Edition : Juillet 2020 par Colorado 07/20 (DC 28 D).

N.B : La présente fiche technique a pour but d'informer sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité en fonction des conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ; Toutefois les renseignements ne peuvent suppléer à un descriptif approprié et à l'état des fonds à peindre.

La présente fiche technique descriptive annule et remplace toute fiche relative au même produit. Les données techniques ci-dessus n'entraînent pas l'acceptation des garanties. Bien refermer le pot après usage. Contribuez à préserver l'environnement en ne jetant pas de résidu à l'égout, ni dans les ordures ménagères. Veuillez rapporter votre pot vide dans une déchetterie. Pour votre produit inutilisé, veuillez vous renseigner auprès des autorités locales afin de connaître les modalités d'élimination et de collecte.

COLORADO est certifiée ISO 9001, ISO 14001 et ISO 45001