



DESCRIPTION

Peinture mâte à base de copolymères acryliques pour travaux soignés.

- * Grande blancheur;
- * Grand pouvoir opacifiant;
- * grande facilité d'application.

DOMAINE D'UTILISATION

COLOVINYL 900 s'applique sur revêtements en maçonnerie, boiserie et plâtre.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Aspect : Blanc mat.
- Rendement : 7 à 9 m²/Kg par couche selon la porosité du support, conforme à la norme ISO 23811(2009).
- Densité : 1,65 ± 0,05 à 25°C, conforme à la norme NM ISO 2811-1 (2008).
- Viscosité : 400 ± 50 poises à 25°C au Brookfield.

PRÉPARATION DE SURFACE

Les surfaces doivent être saines, propres et sèches, convenablement préparées et conformes à la norme DTU 59.1.

CONDITIONS ET MÉTHODES D'APPLICATION

COLOVINYL 900 s'applique au rouleau ou au pinceau. Limite d'application : Ne pas appliquer sur supports condensants ou gelés, par température inférieure à 5°C et supérieure à 35°C, ni par humidité relative supérieure à 80%.

DÉTAILS DE LA MISE EN OEUVRE

- Dilution:
- * 1ère couche 15 à 20 % d'eau.
 - * 2ème couche +/- 10% d'eau.

SÉCHAGE

- A 20° C et à 60% d'humidité :
- * Hors poussière : 15 min.
 - * Sec : 30 min.
- Recouvrable après 4 heures.

SYSTÈME RECOMMANDÉ

■ EXTERIEUR

SYSTÈME	NOMBRE DE COUCHES
ENDUIT FACADE P20 ou P10 (option)	1
COLOPRIM ou COLOFIX	1
COLOVINYL 900	2

■ INTERIEUR

SYSTÈME	NOMBRE DE COUCHES
COLOPRIM ou COLOFIX	1
COLENDUIT Extra B505 ou SP88	2
COLOSTOP (Optionnel)	1
COLOVINYL 900	2

STOCKAGE

Le produit peut être stocké jusqu'à 2 ans dans de bonnes conditions de stockage à l'abri du soleil, il est néanmoins recommandé d'agiter le produit avant son utilisation.

EMBALLAGE

1 Kg, 5 Kg, 10 Kg, 30 Kg, 45 Kg.

SANTE ET SECURITE

Des informations de santé, de sécurité et des précautions d'emploi sont détaillées sur la fiche de données de sécurité N° 186.

Edition : Octobre 2021 par Colorado 10/21 (DC 28 D).

N.B : La présente fiche technique a pour but d'informer sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité en fonction des conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ;

Toutefois les renseignements ne peuvent suppléer à un descriptif approprié et à l'état des fonds à peindre.

La présente fiche technique descriptive annule et remplace toute fiche relative au même produit. Les données techniques ci-dessus n'entraînent pas l'acceptation des garanties. Bien refermer le pot après usage. Contribuez à préserver l'environnement en ne jetant pas de résidu à l'égout, ni dans les ordures ménagères. Veuillez rapporter votre pot vide dans une déchetterie. Pour votre produit inutilisé, veuillez vous renseigner auprès des autorités locales afin de connaître les modalités d'élimination et de collecte.

COLORADO est certifiée ISO 9001, ISO 14001 et ISO 45001

www.colorado.ma