



DESCRIPTION

Revêtement décoratif mural à base d'émulsions acryliques.
INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR .

DOMAINE D'UTILISATION

Particulièrement adapté à l'embellissement et la protection des façades, des couloirs, des halls, des salles d'attente, des cages d'escalier etc...

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Aspect : Mat, granité et pâteux.
- Couleur : Blanche.
- Rendement : 1 à 2 Kg/m² (en deux couches) selon la porosité du support, conforme à la norme ISO 23811(2009).
- Densité : 1,75 ± 0,05 à 25°C, conforme à la norme NM ISO 2811-1 (2008).
- Viscosité : 650 +/- 50 poises à 25°C au Brookfield.

PRÉPARATION DE SURFACE

Les travaux doivent se faire conformément à la norme NF DTU59.1 et seront réalisés avec le plus grand soin.

CONDITIONS ET MÉTHODES D'APPLICATION

Limite d'application : Ne pas appliquer sur support condensants ou gelés, par température inférieure à 5°C ,et supérieur à 35°C, ni par humidité relative supérieure à 65%.

DÉTAILS DE LA MISE EN OEUVRE

Outil d'application : Appliquer (sans diluer) avec un couteau de 20 cm et ressortir simultanément l'aspect décoratif voulu à l'aide d'une talouche approprié.

Conditions d'application conformes à la norme NFP 74-201 (DTU 59.1).

La préparation du fond (neufs ou anciens, recouverts ou non) doit se faire suivant la norme NF P 74-201(DTU 59.1).

Une reconnaissance préalable est nécessaire pour déterminer la nature des préparations et l'impression éventuelle.

DILUTION & CONSEILS

Produit prêt à l'emploi.

Eviter le gaspillage de la peinture, faites une estimation de la quantité de peinture dont vous avez besoin.

Refermer les pots non terminés afin de pouvoir réutiliser la peinture.

SÉCHAGE

Séchage à 20°C et 60% d'humidité :

* Hors poussière : 1h30min.

*Sec : 4 heures.

* Recouvrable : 12 heures.

SYSTÈME RECOMMANDÉ

■ INTERIEUR (nous consulter):

SYSTÈME	NOMBRE DE COUCHES
SP88	1 à 2
COLOFIX	1
DECOJET	1
ACRYSAT	1 à 2

■ EXTÉRIEUR (nous consulter):

SYSTÈME	NOMBRE DE COUCHES
ENDUIT P20 ou P10	1 à 2
COLOFIX	1
DECOJET	1
COLOVINYL600	1 à 2

STOCKAGE

Le produit peut être stocké jusqu'à 2 ans dans de bonnes conditions de stockage à l'abri du soleil et du gel dans son emballage fermé d'origine. Il est néanmoins recommandé d'agiter le produit avant son utilisation.

EMBALLAGE

25 kg.

SANTÉ ET SECURITE

Des informations de santé, de sécurité et des précautions d'emploi sont détaillées sur la fiche de données de sécurité N°257.

Edition : Juillet 2020 par Colorado 07/20 (DC 28 D).

N.B : La présente fiche technique a pour but d'informer sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité en fonction des conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ;

Toutefois les renseignements ne peuvent suppléer à un descriptif approprié et à l'état des fonds à peindre.

La présente fiche technique descriptive annule et remplace toute fiche relative au même produit. Les données techniques ci-dessus n'entraînent pas l'acceptation des garanties. Bien refermer le pot après usage. Contribuez à préserver l'environnement en ne jetant pas de résidu à l'égout, ni dans les ordures ménagères. Veuillez rapporter votre pot vide dans une déchetterie. Pour votre produit inutilisé, veuillez vous renseigner auprès des autorités locales afin de connaître les modalités d'élimination et de collecte.

COLORADO est certifiée ISO 9001, ISO 14001 et ISO 45001