



DESCRIPTION

Enduiflex est un enduit en poudre qui stoppe l'humidité . Il est à base de ciment, de produits de carrière sélectionnés et d'argents hydrofuges .
Classé W3

- * Bloque l'humidité .
- * Laisse respirer le support .
- * peut être recouvert par tout enduit ou peinture de finition .
- * Egalise les surfaces et rebouche les trous jusqu'à 1 cm d'épaisseur .

DOMAINE D'UTILISATION

Tous supports de maçonnerie , intérieurs ou extérieurs bruts , secs ou humides tels que , ciment , béton , parpaing , brique , pierre .

Les murs doivent être sains et non suintants .
ENDUIFLEX est classé W3 selon la norme NE EN 1062-1.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Couleur : Blanc.
- Rendement : 1.5 kg /m² et par mm d'épaisseur

PRÉPARATION DE SURFACE

Les travaux doivent se faire conformément à la norme NF DTU59.1 et seront réalisés avec le plus grand soin.

CONDITIONS ET MÉTHODES D'APPLICATION

Appliquer en 1 ou 2 couches , en fonction de l'épaisseur souhaitée , à la lame à enduire . Appliquer une épaisseur homogène sur la surface à enduire . Pour obtenir une bonne efficacité , appliquer au moins 2mm d'épaisseur de façon régulière .

Ne pas appliquer par des températures inférieures à 5°C ou supérieures à 40°C. Ne pas appliquer sur des surfaces surchauffées ou humides .

Par temps sec et chaud , humidifier la surface à enduire avant l'application.

DETAILS DE LA MISE EN OEUVRE

Dilution :

Gacher le produit avec +/- 30% d'eau.

Bien mélanger le produit . Laisser reposer 15 minutes.

Puis , mélanger de nouveau avant l'application pour avoir un enduit homogène .

SECHAGE

Intervalle entre couches : 24 heures

SYSTÈME RECOMMANDÉ (nous consulter)

■ INTERIEUR / EXTERIEUR :

SYSTÈME	NOMBRE DE COUCHES
ENDUIFLEX	2 (2mm minimum)
COLOPRIM ou COLOFIX	1
PEINTURE DE FINITION	2

STOCKAGE

Le produit peut être stocké jusqu'à 2 ans dans de bonnes conditions de stockage à l'abri du soleil, il est néanmoins recommandé d'agiter le produit avant son utilisation.

EMBALLAGE

5kg.

SANTÉ ET SÉCURITÉ

Des informations de santé, de sécurité et des précautions d'emploi sont détaillées sur la fiche de données de sécurité N° 166.

Edition : Juillet 2020 par Colorado 07/20 (DC 28 D).

N.B : La présente fiche technique a pour but d'informer sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité en fonction des conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ; Toutefois les renseignements ne peuvent suppléer à un descriptif approprié et à l'état des fonds à peindre.

La présente fiche technique descriptive annule et remplace toute fiche relative au même produit. Les données techniques ci-dessus n'entraînent pas l'acceptation des garanties. Bien refermer le pot après usage. Contribuez à préserver l'environnement en ne jetant pas de résidu à l'égout, ni dans les ordures ménagères. Veuillez rapporter votre pot vide dans une déchetterie. Pour votre produit inutilisé, veuillez vous renseigner auprès des autorités locales afin de connaître les modalités d'élimination et de collecte.

COLORADO est certifiée ISO 9001, ISO 14001 et ISO 45001