



## DESCRIPCIÓN

FINIROUILLE es una imprimación anticorrosiva de secado rápido, a base de resina alquídica, para hierro y metales ferrosos, libre de óxido y grasa.

## ÁREA DE USO

Protección de soportes ferrosos como estructuras metálicas, obras de ingeniería o simplemente carpintería metálica como barandillas, puertas, muebles de jardín, etc.

FINIROUILLE proporciona la función antioxidante tras el cepillado mecánico para eliminar la capa de óxido formada.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Aspecto: Mate - satinado.

Rendimiento: 6 a 7 m<sup>2</sup>/kg

Densidad: Gris: 1,53 +/- 0,05 kg/L a 25 °C. Marrón

rojizo: 1,55 +/- 0,05 kg/L a 25 °C.

Viscosidad: Gris: 105 +/- 5 KU a 25 °C

Marrón rojizo: 100 +/- 10 KU a 25°C.

Extracto seco por volumen: Gris: 68 +/- 2%.

Marrón rojizo: 51 +/- 2%.

## PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

El trabajo deberá realizarse de acuerdo con la norma NF DTU59.1 y con el máximo cuidado.

## CONDICIONES Y MÉTODOS DE APLICACIÓN

Equipo de aplicación: Brocha, rodillo o pistola pulverizadora neumática. Tome todas las precauciones necesarias para proteger el entorno de trabajo inmediato al utilizar la aplicación mecánica. Aplicación: Después de mezclar el producto, aplíquelo uniformemente con movimientos cruzados y alise la superficie, prestando especial atención a las zonas sensibles (soldaduras, remaches, etc.) en la primera capa.

Condiciones de aplicación: No aplicar a temperaturas inferiores a +8 °C ni superiores a +30 °C, con vientos fuertes, sobre superficies congeladas, con condensación o sobrecalentadas, ni en condiciones climáticas extremas (niebla, amenaza de lluvia, riesgo de heladas nocturnas). Humedad relativa inferior al 70 %.

## DETALLES DE IMPLEMENTACIÓN

Se recomienda una dilución del 5 al 15% del diluyente sintético: disolvente D66.

## EL SECADO

Secado a 20 °C y 60 % de humedad:

\* Libre de polvo: 1 hora.

\* Secado al tacto: 4 horas.

\* Dura para el corazón: 12 horas.

\* Tiempo de recuperación: mínimo 24 horas.

## SISTEMA RECOMENDADO

## ■ METAL

SISTEMA	NÚMERO DE CAPAS
metales ferrosos	Eliminar el óxido
FINIROUILLE	2
Pintura de acabado	2

## ALMACENAMIENTO

El producto puede conservarse hasta un año en buenas condiciones, protegido de la luz solar y en su envase original sellado. No obstante, se recomienda agitarlo antes de usarlo.

## EMBALAJE

1 kg, 5 kg.

## SALUD Y SEGURIDAD

La información sobre salud, seguridad y precauciones se detalla en la Ficha de Datos de Seguridad n.º 295.

Edición: Marzo de 2026 por Colorado 03/26 (DC28G).

Nota: Esta ficha técnica tiene como objetivo proporcionar información sobre las propiedades de nuestro producto. La información aquí contenida se basa en nuestro conocimiento actual de las pruebas realizadas con una constante preocupación por la objetividad en condiciones de uso que cumplen con las normas o DTU vigentes;

Sin embargo, esta información no puede sustituir una descripción y evaluación adecuadas del estado de las superficies que se van a pintar.

Esta ficha técnica sustituye a todas las fichas técnicas anteriores del mismo producto. Los datos técnicos aquí presentados no implican la aceptación de ninguna garantía. Cierre bien el envase después de usarlo. Ayude a proteger el medio ambiente no desechando los residuos por el desagüe ni con la basura doméstica. Lleve el envase vacío a un centro de reciclaje. Para obtener información sobre los procedimientos de recogida y eliminación del producto sin usar, póngase en contacto con las autoridades locales.