



## DESCRIPTION

FINIROUILLE est un primaire anticorrosion à base de résine alkyde à séchage rapide pour fer et métaux ferreux, exempt de rouille et de graisses.

## DOMAINE D'UTILISATION

Protection des supports ferreux tels que les charpentes métalliques, ouvrages d'art ou plus simplement les menuiseries métalliques telles que grilles, portails, salons de jardin, et....

FINIROUILLE assure la fonction d'antirouille après un brossage mécanique pour éliminer la couche de rouille formée.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Aspect : Mat -satiné.
- Rendement : 6 à 7 m<sup>2</sup>/Kg
- Densité : Gris : 1,60 +/- 0,05 Kg/L à 25°C  
Brun rouge : 1,55 +/- 0,05 kg/L à 25°C .
- Extrait sec en volume : Gris : 68 +/- 2 %.  
Brun rouge : 51 +/- 2%.

## PRÉPARATION DE SURFACE

Les travaux doivent se faire conformément à la norme NF DTU59.1 et seront réalisés avec le plus grand soin.

## CONDITIONS ET MÉTHODES D'APPLICATION

Matériel d'application: Brosse, rouleau, ou pistolet pneumatique. Prendre toutes les dispositions de protection de l'environnement immédiat du chantier en cas d'application mécanique. Application : Après homogénéisation du produit, appliquer régulièrement en croisant et en lissant de manière uniforme en insistant particulièrement en première couche sur les points sensibles (soudures, rivetages etc.).

Conditions d'application : Ne pas appliquer par température inférieure à + 8° C ou supérieure à + 30° C, vent fort, supports gelés, condensants, surchauffés ou par conditions climatiques limites (brouillard, pluies menaçantes, risque de gelées nocturnes). Humidité relative inférieure à 70%.

## DÉTAILS DE LA MISE EN OEUVRE

Une dilution de 5 à 15 % de diluant synthétique : le solvant D66 est recommandé.

## SÉCHAGE

Séchage à 20° C et 60% d'hygrométrie :

- \* Hors poussière : 1 heure.
- \* Sec au toucher : 4 heures.
- \* Dur à cœur : 12 heures.
- \* Temps de recouvrement : 24 heures minimum.

## SYSTÈME RECOMMANDÉ

### ■ METAL

SYSTÈME	NOMBRE DE COUCHES
Métaux ferreux	Eliminer la rouille
FINIROUILLE	2
Peinture finition	2

## STOCKAGE

Le produit peut être stocké jusqu'à un an dans de bonnes conditions de stockage à l'abri du soleil, dans son emballage d'origine fermé. Il est néanmoins recommandé d'agiter le produit avant son utilisation.

## EMBALLAGE

1 Kg, 5 Kg.

## SANTE ET SECURITE

Des informations de santé, de sécurité et des précautions d'emploi sont détaillées sur la fiche de données de sécurité N°295.

Edition : Novembre 2020 par Colorado 10/20 (DC 28 D).

N.B : La présente fiche technique a pour but d'informer sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité en fonction des conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ; Toutefois les renseignements ne peuvent suppléer à un descriptif approprié et à l'état des fonds à peindre.

La présente fiche technique descriptive annule et remplace toute fiche relative au même produit. Les données techniques ci-dessus n'entraînent pas l'acceptation des garanties. Bien refermer le pot après usage. Contribuez à préserver l'environnement en ne jetant pas de résidu à l'égout, ni dans les ordures ménagères. Veuillez rapporter votre pot vide dans une déchetterie. Pour votre produit inutilisé, veuillez vous renseigner auprès des autorités locales afin de connaître les modalités d'élimination et de collecte.

COLORADO est certifiée ISO 9001, ISO 14001 et ISO 45001