



67E5D;BF;A@

Revêtement décoratif en phase aqueuse, à effet nacré et sablé.

### DOMAINE D'UTILISATION

Spécialement conçu pour l'embellissement des intérieurs et les habilles d'une ambiance particulièrement chaleureuse.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Aspect : Nacré et finement sablé.
- Couleurs : Disponible en 53 sur le système machine à teinter.
- Rendement : 10 à 12m<sup>2</sup>/Kg en une couche, conforme à la norme ISO 23811(2009).
- Matériel d'application: Rouleau, spalter (pinceau plat) ou gant.
- Densité : 1.19 +/- 0.05 selon la teinte à 25° C. conforme à la norme NM ISO 2811-1 (2008).
- Viscosité : 300 +/- 50 poises à 25° C.

BD B3D3F;A@ 67 EGD8357

Les travaux doivent se faire conformément à la norme NF DTU59.1 et seront réalisés avec le plus grand soin.

5A@6;F;A@E 7F ? \ F: A 67E 6yBB&gt;;53F;A@

Préparer vos murs.

- 1-Appliquer 1 couche de Colofondo et laisser sécher pendant 12h
  - 2-Appliquer une 1 ère couche de Tilal à l'aide d'un rouleau , pinceau ou gants.
  - 3-Après 4 heures, apliquer une 2 eme couche de Tilal , au pinceau ATF, selon la finition voulue (à coup alternés,diagonal,horizontal,circulaire ou autres).
- Limite d'application : Ne pas appliquer sur support condensants ou gelés, par température inférieure à 5°C ,et supérieur à 35°C, ni par humidité relative supérieure à 70%.

6\ F3;&gt;E 67 &gt;3 ? ;E7 7@A7GHD7

Dilution : prêt à l'emploi(peut être dilué jusqu'à 5% d'eau). Bien mélanger le produit avec une spatule avant l'utilisation.

E\ 5: 397

Séchage à 20 °C et 65 % d'humidité :

- \* Sec au toucher : 30 min.
- \* Sec : 4 heures.
- \* Intervalle entre couches : 4 heures
- \* Lavable après : 20 jours.

EKEFI ? 7 D75A? ? 3@6\

### ■ INTERIEUR

SYSTÈME	NOMBRE DE COUCHES
COLOPRIM ou COLOFIX	1
COLENDUIT Extra B505 ou SP88	2
COLOFONDO	1
Tilal	2

EFA5=397

Le produit peut être stocké jusqu'à 2 ans dans de bonnes conditions de stockage à l'abri du soleil et du gel dans son emballage fermé d'origine. Il est néanmoins recommandé d'agiter le produit avant son utilisation.

### EMBALLAGE

2.5 kg.

### SANTE ET SECURITE

Des informations de santé, de sécurité et des précautions d'emploi sont détaillées sur la fiche de données de sécurité N° 191 .

Edition : Juillet 2020 par Colorado 07/20 (DC 28 D).

N.B : La présente fiche technique a pour but d'informer sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité en fonction des conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ; Toutefois les renseignements ne peuvent suppléer à un descriptif approprié et à l'état des fonds à peindre.

La présente fiche technique descriptive annule et remplace toute fiche relative au même produit. Les données techniques ci-dessus n'entraînent pas l'acceptation des garanties. Bien refermer le pot après usage. Contribuez à préserver l'environnement en ne jetant pas de résidu à l'égout, ni dans les ordures ménagères. Veuillez rapporter votre pot vide dans une déchetterie. Pour votre produit inutilisé, veuillez vous renseigner auprès des autorités locales afin de connaître les modalités d'élimination et de collecte.

COLORADO est certifiée ISO 9001, ISO 14001 et ISO 45001