



## DESCRIPTION

Laque brillante à base de résines Glycérophthalique.

## DOMAINE D'UTILISATION

Peinture de finition à séchage rapide pour travaux courants.

Il s'applique à l'intérieur comme à l'extérieur sur tous les supports usuels de bâtiment convenablement préparés (Plâtre, bois, surfaces métalliques...).

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Aspect : Brillant.
- Couleurs : Selon nuancier, livré en différentes teintes miscibles entre elles. Se tient au Colopate.
- Rendement : 10,7 m<sup>2</sup>/Kg/40µm selon la teinte et la porosité du support.
- Densité : 1,16 + / - 0,05.
- Extrait sec en poids : 63% +/- 2%.
- Extrait sec en volume : 50 +/- 2%.

## PRÉPARATION DE SURFACE

Les travaux doivent se faire conformément à la norme NF DTU59.1 et seront réalisés avec le plus grand soin.

## CONDITIONS ET MÉTHODES D'APPLICATION

Matériel : Pinceau, rouleau et pistolet.

Limite d'application : Ne pas appliquer sur supports condensants ou gelés par température inférieure à 5°C, ni par humidité relative supérieure à 70%.

## DÉTAILS DE LA MISE EN ŒUVRE

Dilution : White Spirit (D66).

5 à 10 % pour Brosse ou Rouleau 30 à 40 % pour Pistolet.

## SÉCHAGE

Séchage à 20°C et 60% d'humidité :

\* Hors poussière : 1 heure 30 minutes.

\* Sec : 6 heures.

\* Intervalle entre deux couches : Minimum 24 heures.

## SYSTÈME RECOMMANDÉ

### ■ METAL

SYSTÈME (*)	NOMBRE DE COUCHES
ANTIROUILLE (Minum Gris ou Rouge)	1
METALAC	2

### ■ BOIS LISSE ET PLÂTRE

SYSTÈME (*)	NOMBRE DE COUCHES
FORMORAL	1
COLOSTOP	2
COLOMAT	1
METALAC	2

**N.B : Dans ce cas la dilution se fait uniquement à l'aide du Whit Spirit (D66).**

(\*) Autres systèmes nous consulter.

## STOCKAGE

Le produit peut être stocké jusqu'à 1 an dans de bonnes conditions de stockage à l'abri du soleil dans son emballage d'origine. Il est néanmoins recommandé d'agiter le produit avant son utilisation.

## EMBALLAGE

1 kg, 5kg, 15 kg, et 20 kg..

## SANTÉ ET SÉCURITÉ

Des informations de santé, de sécurité et des précautions d'emploi sont détaillées sur la fiche de données de sécurité N° 94.

Edition : Juillet 2020 par Colorado 07/20 (DC 28 D).

N.B : La présente fiche technique a pour but d'informer sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité en fonction des conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ; Toutefois les renseignements ne peuvent suppléer à un descriptif approprié et à l'état des fonds à peindre.

La présente fiche technique descriptive annule et remplace toute fiche relative au même produit. Les données techniques ci-dessus n'entraînent pas l'acceptation des garanties. Bien refermer le pot après usage. Contribuez à préserver l'environnement en ne jetant pas de résidu à l'égout, ni dans les ordures ménagères. Veuillez rapporter votre pot vide dans une déchetterie. Pour votre produit inutilisé, veuillez vous renseigner auprès des autorités locales afin de connaître les modalités d'élimination et de collecte.

COLORADO est certifiée ISO 9001, ISO 14001 et ISO 45001

[www.colorado.ma](http://www.colorado.ma)