



DESCRIPTION

PAINT-ALL est une peinture satinée acrylique en phase aqueuse. PAINT-ALL est un produit 2 en 1: primaire et finition. Intérieur / Extérieur.

DOMAINE D'UTILISATION

PAINT-ALL s'applique directement sur différents supports (faïence, plastique, mélaminé, stratifié, et anciennes peintures, bois...).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Aspect : Satiné.
- Couleur : Blanche, il peut être teinté avec nos Teintes 2000.
- Rendement : 12 m² /Kg par couche, , conforme à la norme ISO 23811 (2009).
- Densité : 1,20 +/- 0,05 à 25°C, conforme à la norme NM ISO 2811-1 (2008).
- Viscosité : 120 +/- 5 KU à 25°C, conforme à la norme ASTM D561 (1997).
- Brillance : 18% à 60°, conforme à la norme NM ISO 2813 (2005).

PRÉPARATION DE SURFACE

La préparation doit se faire avec le plus grand soin. Toute surface à peindre doit être propre, sèche, non grasse et non écaillée. Une mauvaise préparation peut entraîner une non adhérence de PAINT-ALL.

- Support brut ou neuf :

Bois : Poncer, dépeussier. Le bois exotique, dégraisser à l'acétone.

Fer : Dégraisser à l'acétone. Eliminer la rouille et dépeussier.

Appliquer une couche d'antirouille blanc.

Métaux non ferreux : Poncer au papier de verre grain fin, dégraisser et appliquer une couche de WASH PRIMER.

Faïence et carrelage : Dégraisser, lessiver, rincer à l'eau clair.

- Support déjà peint, en bon état :

Poncer au grain fin et dépeussier.

- Support déjà peint, en mauvaise état :

Gratter les poulis non adhérentes, poncer et dépeussier. Si retour au support brut, se refaire à l'application des supports bruts.

- Support plastique :

Dégraisser, poncer au grain fin puis dépeussier. Vu la grande variété des produits disposition à le marché nous vous conseillons de faire un test d'adhérence préalable.

CONDITIONS ET MÉTHODES D'APPLICATION

Il s'applique au rouleau ou éventuellement au pinceau sur fonds propres, secs et dépeussiers conformément à la norme NF DTU 59.1.

Généralement, on applique deux couches sans dilution. Limite d'application : Ne pas appliquer sur supports condensants, gelés, par température inférieure à 5°C et/ou par humidité relative supérieure à 70%.

N.B : La présente fiche technique a pour but d'informer sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité en fonction des conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ; Toutefois les renseignements ne peuvent suppléer à un descriptif approprié et à l'état des fonds à peindre.

La présente fiche technique descriptive annule et remplace toute fiche relative au même produit. Les données techniques ci-dessus n'entraînent pas l'acceptation des garanties. Bien refermer le pot après usage. Contribuez à préserver l'environnement en ne jetant pas de résidu à l'égout, ni dans les ordures ménagères. Veuillez rapporter votre pot vide dans une déchetterie. Pour votre produit inutilisé, veuillez vous renseigner auprès des autorités locales afin de connaître les modalités d'élimination et de collecte.

DÉTAILS DE LA MISE EN OEUVRE

Dilution: prêt à l'emploi.

SÉCHAGE

- * Hors poussière : 30 min.
- * Sec : 45 minutes.
- * Intervalle entre couches : minimum 6 heures.

SYSTÈME RECOMMANDÉ (nous consulter)

■ INTERIEUR :

SYSTÈME	NOMBRE DE COUCHES
PAINT-ALL	2

STOCKAGE

Le produit peut être stocké jusqu'à 2 ans dans de bonnes conditions de stockage à l'abri du soleil et du gel dans son emballage fermé d'origine. Il est néanmoins recommandé d'agiter le produit avant son utilisation.

EMBALLAGE

1 kg.

SANTE ET SECURITE

Des informations de santé, de sécurité et des précautions d'emploi sont détaillées sur la fiche de données de sécurité N°192.

Edition : Juillet 2020 par Colorado 07/20 (DC 28 D).