



DESCRIPTION

PRIMAIRE EPOXY MS est un vernis époxy à deux composants, de faible viscosité avec de bonnes propriétés de pénétration.

DOMAINE D'UTILISATION

Il est prévu pour la protection des supports en béton ou en ciment à usage industriel, particulièrement apprécié comme sous couche de la peinture époxy et pour les sols. Le primaire epoxy MS est utilisé en tant que vernis protecteur de l'epoxydur.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Aspect : Brillant.
- Couleurs : Transparente.
- Rendement théorique : 13 m²/kg/30µm.
- Densité : 0.98 ± 0,05.
- Extrait sec en volume : 39± 2%.
- Extrait sec massique : 47± 2%.

PRÉPARATION DE SURFACE

Les travaux doivent se faire conformément à la norme NF DTU59.1 et seront réalisés avec le plus grand soin.

CONDITIONS ET MÉTHODES D'APPLICATION

. Le mélange des 2 composants se fait dans les proportions massiques suivantes : 4 de base et 1 de durcisseur.

- * Temps des maturations : 10 min;
- * Durée de vie du mélange : 4 H;
- * Matériel d'application : rouleau, pinceau ou pistolet;
- * Limite d'application: Ne pas appliquer sur support condensant ou gelés, par température inférieure à 5°C, ni par humidité relative supérieure à 70%
- * Température de support : entre 5°C et 40°C.

DÉTAILS DE LA MISE EN OEUVRE

Dilution : Diluant ; H303. H5250. D33 (20 à 30%).

SÉCHAGE

Séchage à 20° C et 60% d'hygrométrie

* Hors poussière	: 1.5H
* Sec au toucher	: 6 - 8 Heures
* Recouvrable	: 24 Heures.

STOCKAGE

Le produit peut être stocké jusqu'à 1 an dans de bonnes conditions de stockage à l'abri du soleil et du gel dans son emballage fermé d'origine. Il est néanmoins recommandé d'agiter le produit avant son utilisation.

EMBALLAGE

Base : 16kg ; 4kg.
Durcisseur : 4kg ; 1kg.

SANTÉ ET SÉCURITÉ

Des informations de santé, de sécurité et des précautions d'emploi sont détaillées sur la fiche de données de sécurité N°90.

Edition : Mars 2024 par Colorado 03/24 (DC 28 D).

N.B : La présente fiche technique a pour but d'informer sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité en fonction des conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ; Toutefois les renseignements ne peuvent suppléer à un descriptif approprié et à l'état des fonds à peindre.

La présente fiche technique descriptive annule et remplace toute fiche relative au même produit. Les données techniques ci-dessus n'entraînent pas l'acceptation des garanties. Bien refermer le pot après usage. Contribuez à préserver l'environnement en ne jetant pas de résidu à l'égout, ni dans les ordures ménagères. Veuillez rapporter votre pot vide dans une déchetterie. Pour votre produit inutilisé, veuillez vous renseigner auprès des autorités locales afin de connaître les modalités d'élimination et de collecte.

COLORADO est certifiée ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 et ISO 27001