



DESCRIPTION

Revêtement décoratif pour intérieurs à effet nacré et sablé.

DOMAINE D'UTILISATION

Recommandé pour une application sur murs intérieurs.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Aspect : Nacré et finement sablé.
- Couleurs : Suivant notre nuancier.
- Rendement : 10 à 12 m²/Kg (en 1 couches), conforme à la norme ISO 23811(2009).
- Densité : 1.28 ± 0.05 à 25° C, conforme à la norme NM ISO 2811-1 (2008).
- Viscosité : 1000 ± 200 poises (M6/10) à 25° C (Brookfield).

PRÉPARATION DE SURFACE

Les travaux doivent se faire conformément à la norme NF DTU59.1 et seront réalisés avec le plus grand soin.

CONDITIONS ET MÉTHODES D'APPLICATION

La préparation du support se fait à l'aide d'une couches de Colofondo et laisser sécher 12 heures.
Appliquer SYLVIA à l'aide d'un pinceau plat (Spalter) à petit coups alternés sur des surfaces qui ne dépassent pas 2 m² afin d'éviter le séchage rapide lors de l'application.
A l'aide d'un pinceau plat (Spalter), dessiner selon la finition voulue (Diagonal, horizontal, circulaire ou autres).
Limite d'application : Ne pas appliquer sur supports condensants ou gelés, par température inférieure à 5°C, et supérieur à 35°C, ni par humidité relative supérieure à 70%.

DÉTAILS DE LA MISE EN OEUVRE

Dilution : prêt à l'emploi. (Peut être dilué jusqu'à 10% d'eau).

Bien mélanger le produit avec une spatule avant l'utilisation.

SÉCHAGE

Séchage à 25 °C et 65 % d'humidité :

*Sec à toucher : 30 Minutes

*Recouvrable : 4 heures.

SYSTÈME RECOMMANDÉ

■ INTERIEUR

SYSTÈME	NOMBRE DE COUCHES
COLOPRIM ou COLOFIX	1
COLENDUIT EXTRA B505 ou SP88	2
COLOFONDO	1
SYLVIA	1

STOCKAGE

Le produit peut être stocké jusqu'à 2 ans dans de bonnes conditions de stockage à l'abri du soleil, dans son emballage d'origine.

Il est néanmoins recommandé d'agiter le produit avant son utilisation.

EMBALLAGE

2.5 Kg.

SANTÉ ET SECURITE

Des informations de santé, de sécurité et des précautions d'emploi sont détaillées sur la fiche de données de sécurité N°294 .

MINIMUM DE COMMANDE

Veuillez consulter notre service commercial.

Edition : Aout 2025 par Colorado 08/25 (DC 28 G).

N.B : La présente fiche technique a pour but d'informer sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité en fonction des conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ; Toutefois les renseignements ne peuvent suppléer à un descriptif approprié et à l'état des fonds à peindre.

La présente fiche technique descriptive annule et remplace toute fiche relative au même produit. Les données techniques ci-dessus n'entraînent pas l'acceptation des garanties. Bien refermer le pot après usage. Contribuez à préserver l'environnement en ne jetant pas de résidu à l'égout, ni dans les ordures ménagères. Veuillez rapporter votre pot vide dans une déchetterie. Pour votre produit inutilisé, veuillez vous renseigner auprès des autorités locales afin de connaître les modalités d'élimination et de collecte.

COLORADO est certifiée ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 et ISO 27001