



DESCRIPTION

Peinture décorative à un aspect métallisé nacré conçu spécialement pour l'embellissement des intérieurs et procure une ambiance particulièrement feutrée.

DOMAINE D'UTILISATION

Recommandé pour une application sur murs intérieurs.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Aspect : Légèrement métallisé et nacré.
- Couleurs : Suivant notre nuancier.
- Rendement : Environ 6 m²/L (en 2 couches), conforme à la norme ISO 23811(2009).
- Densité : 1,07+/- 0,05 selon la teinte à 25° C, conforme à la norme NM ISO 2811-1 (2008).
- Viscosité : 108 +/- 5 KU à 25° C, conforme à la norme ASTM D561 (1997).

PRÉPARATION DE SURFACE

Les travaux doivent se faire conformément à la norme NF DTU59.1 et seront réalisés avec le plus grand soin.

CONDITIONS ET MÉTHODES D'APPLICATION

La préparation du support se fait à l'aide d'une ou de deux couches de peinture Fondo (Blanc) ou Colofondo (Teinté) et laisser sécher 12 heures.
Appliquer la première couche de TOUAREG avec rouleau à poils courts, diluée avec 20% d'eau.
Sur la première couche bien essuyée, appliquer la deuxième et éventuellement la troisième couche de TOUAREG, diluée avec 20% d'eau, avec rouleau à poils courts et lisser la surface avec spatule en inox avec des mouvements circulaires.

DÉTAILS DE LA MISE EN OEUVRE

Dilution : Produit prêt à l'emploi.
Peut être diluée jusque 20 % avec l'eau de robinets, selon la méthode d'application utilisée.

SÉCHAGE

Séchage à 20 °C et 60 % d'humidité :

*hors poussière : +/- 2 heures

*Recouvrable : 6 heures

SYSTÈME RECOMMANDÉ

■ INTERIEUR

SYSTÈME	NOMBRE DE COUCHES
COLOPRIM ou COLOFIX	1
COLENDUIT EXTRA B505 ou SP88	2
COLOFONDO	1
TOUAREG	1

STOCKAGE

Le produit peut être stocké jusqu'à 2 ans dans de bonnes conditions de stockage à l'abri du soleil et du gel dans son emballage fermé d'origine. Il est néanmoins recommandé d'agiter le produit avant son utilisation.

EMBALLAGE

1kg, 2.5 kg, 20 kg.

SANTÉ ET SÉCURITÉ

Des informations de santé, de sécurité et des précautions d'emploi sont détaillées sur la fiche de données de sécurité N° 65.

MINIMUM DE COMMANDE

Veuillez consulter notre service commercial.

Edition : Aout 2025 par Colorado 08/25 (DC 28 G).

N.B : La présente fiche technique a pour but d'informer sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité en fonction des conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ; Toutefois les renseignements ne peuvent suppléer à un descriptif approprié et à l'état des fonds à peindre.

La présente fiche technique descriptive annule et remplace toute fiche relative au même produit. Les données techniques ci-dessus n'entraînent pas l'acceptation des garanties. Bien refermer le pot après usage. Contribuez à préserver l'environnement en ne jetant pas de résidu à l'égout, ni dans les ordures ménagères. Veuillez rapporter votre pot vide dans une déchetterie. Pour votre produit inutilisé, veuillez vous renseigner auprès des autorités locales afin de connaître les modalités d'élimination et de collecte.

COLORADO est certifiée ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 et ISO 27001