



DESCRIPTION

WASH PRIMER est un primaire d'accrochage anticorrosion pour tous les métaux et plus spécialement l'aluminium et l'acier galvanisé. Catalysé acide.

DOMAINE D'UTILISATION

Possède une excellente adhérence et résistance à la corrosion dans l'industrie et la carrosserie, à l'intérieur et l'extérieur.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Aspect : Mat, lisse.
- Couleurs : Jaune verdâtre.
- Rendement : 15-20 m² /L/10 µm.
- Densité : 0.90 +/- 0,05 à 25°C.

PRÉPARATION DE SURFACE

Le produit s'applique en une couche à la brosse ou pistolet (pneumatique) sur le support bien préparé, sablé, sec, dégraissé, brossé et dépoli.

Limite d'application : Ne pas appliquer sur support condensant ou gelés, par température inférieure à 5°C, ni par humidité relative supérieure à 70%.

CONDITIONS ET MÉTHODES D'APPLICATION

Le mélange des 2 composants se fait dans les proportions volumiques suivantes :

9 de base et 1 de Catalyseur.

* Temps des maturations : Utilisable immédiatement après le mélange.

* Durée de vie du mélange : 8 H

SYSTÈME RECOMMANDÉ

Wash Primer peut être recouvert par tous types de sous-couches et finitions en phase solvant, dans les 12 heures suivant son application.

DÉTAILS DE LA MISE EN OEUVRE

Dilution : Prête à l'emploi.

Nettoyage des outils avec D33 ou D55.

SÉCHAGE

Séchage à 20° C et 60% d'hygrométrie

*Sec : 10 min.

*Recouvrable : 20 minutes

STOCKAGE

Le produit peut être stocké jusqu'à 12 mois dans de bonnes conditions de stockage à l'abri du soleil et du gel dans son emballage fermé d'origine. Il est néanmoins recommandé d'agiter le produit avant son utilisation.

EMBALLAGE

Base : 900 mL- 4,5L

Catalyseur : 100 mL- 500 mL.

SANTÉ ET SÉCURITÉ

Des informations de santé, de sécurité et des précautions d'emploi sont détaillées sur la fiche de données de sécurité N°157.

Edition : Juillet 2020 par Colorado 07/20 (DC 28 D).

N.B : La présente fiche technique a pour but d'informer sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité en fonction des conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ; Toutefois les renseignements ne peuvent suppléer à un descriptif approprié et à l'état des fonds à peindre.

La présente fiche technique descriptive annule et remplace toute fiche relative au même produit. Les données techniques ci-dessus n'entraînent pas l'acceptation des garanties. Bien refermer le pot après usage. Contribuez à préserver l'environnement en ne jetant pas de résidu à l'égout, ni dans les ordures ménagères. Veuillez rapporter votre pot vide dans une déchetterie. Pour votre produit inutilisé, veuillez vous renseigner auprès des autorités locales afin de connaître les modalités d'élimination et de collecte.

COLORADO est certifiée ISO 9001, ISO 14001 et ISO 45001